

Rivestimento continuo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo lavate e selezionate che permette la realizzazione di finiture antiscivolo con risultato estetico esclusivo, disponibile in varie colorazioni e in due differenti granulometrie: fine F e media M.

USO E PROPRIETÀ

È un rivestimento di particolare pregio estetico per interni ed esterni, ideale per realizzazione di piscine, vasche, centri benessere, bordi piscine, camminamenti, solarium. Resistente agli alcali e agli agenti atmosferici, di ottima aderenza ai supporti, permette la realizzazione di finiture dall'effetto naturale adattabile alle diverse forme architettoniche.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Keyfleck si applica come finitura direttamente sul rivestimento impermeabile realizzato con **Keymix Base** dopo una stagionatura di almeno 15 giorni.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione, è solo necessario mescolare con mescolatore elicoidale fino ad ottenere una pasta dall'aspetto lattiginoso.

APPLICAZIONE

Stendere in una o più mani con frattazzo di acciaio inox, conguagliare e compattare con lo stesso attrezzo.

CONFORMITÀ

COV <40 gr/l (2010)

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra i +5°C e +30°C con umidità relativa non superiore all'80%. Non applicare sotto i diretti raggi del sole. Utilizzare lo stesso lotto di produzione per i singoli lavori. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

KEYFLECK

SISTEMA POOL&SPA

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: frattazzo

Aspetto e finitura: opaco

Viscosità: pastoso

Contenuto solidi: 83 ÷ 87 % in peso

Secco in profondità: 24 h

Sovraverniciabilità: dopo 24 ore

Pulizia attrezzi: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: pronto all'uso

Consumo: ca. 4 kg/m² nella versione Fine – ca. 5 kg/m² nella versione Media

Colore: tinte cartella

Confezioni: da kg 25