

Adesivo speciale in polvere per l'incollaggio e la rasatura, a base di leganti minerali, copolimeri acrilici alcali-resistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata, inerti micronizzati ed additivi specifici.

USO E PROPRIETÀ

Studiato per l'incollaggio, la rasatura e l'annegamento della rete isolante **Maginet**, previene la formazione di crepe e fessurazioni. Da applicare su pavimentazioni preesistenti piastrellate anche in presenza di fughe, su substrati cementizi irregolari o su superfici verticali, prima della realizzazione dei sistemi **Living**, **Outdoor** o **Charme**.

Per la sua versatilità e per la facilità di applicazione è indicato come rasante universale per esterno.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Miscelare accuratamente quattro parti in peso di **Magibond** con una parte in peso di acqua, per ogni sacco da 25 kg aggiungere circa 5,5 lt di acqua evitando con cura la formazione di grumi. Attendere 5 minuti prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE

Applicare **Magibond** con frattone di acciaio o frattone dentato a dentatura media e quindi procedere con la stesura della rete isolante **Maginet**. Procedere con l'applicazione di un secondo strato di prodotto con frattone di acciaio in modo da coprire completamente la rete. Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di procedere con i successivi cicli.

MAGICBOND

CHARME LIVING OUTDOOR POOL&SPA

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: spatola dentata

Colore: grigio

Adesione - FP: > 1 N/mm² - B

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: $\mu < 15$

Conducibilità termica: 0,43 W/m K (valore tabulato secondo EN 1745:2002)

Diluente per pulizia: acqua subito dopo l'uso

Massa volumetrica del prodotto indurito:

1,3 kg/dm³

Resistenza a compressione: CS IV

Diluizione: con ca. 22% acqua

Consumo: ca. 3 kg/m²; 4 Kg/m² con Maginet


Confezioni: da 25 kg

Pot Life: 2 ore

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

CONFORMITÀ



AVVERTENZE

Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.